



产品资料

Castrol Iloform BWN 310K、260K

产品说明

嘉实多 Iloform BWN 310K、260K 是一种纯的拉线油，以精制矿物油为基础油，并掺有脂肪族添加剂。特别适用于加工不锈钢、高镍合金、铝及其合金和铜及其合金。

产品应用

嘉实多 Iloform BWN 310K、260K 也可用于管材的冷轧和拉拔、拉线以及板的深拉拔等等。它还可以提高工件的表面光泽，延长模具使用寿命，可制备更轻、更干净的金属线。

典型数据

项目	试验方法	单位	典型数值	
			Iloform BWN 310K	Iloform BWN 260K
外观	目测	-	清澈的琥珀色液体	清澈的琥珀色液体
密度 (15℃)	IP160/ASTM D1298	g/ml	0.8918	0.8739
运动粘度 (40℃)	IP71/ASTM D445	cSt	145	60.0
倾点	ASTM D97	℃	-7.5	-12.5
闪点	ASTM D92	℃	220	220
铜腐蚀 (100℃x 1hr)			1a	1a

注：以上为典型数据，不代表产品指标。

氯	硫	磷	酯
-	-	-	+



产品资料

储存

任何产品都应存放在遮挡物下；当只能存放在室外时，应水平放置，以避免雨水侵入和油桶上的标记被侵蚀。产品不应储存在超过 60°C 或严寒的环境中，也不应暴露在强光下。

卫生、安全和环境

卫生、安全和环境的资料在工业产品的材料安全数据表中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和急救措施，以及环境因素和废弃物的处理。

如果使用者不依照使用规范或注意事项，甚至不用在所规定的用途上，英国石油集团将不负任何责任。如果客户要将产品用于其他用途上，请事先与当地的办事处或分公司联络，我们将给您适当的建议。

所有嘉实多产品安全资料根据需要即可提供。当贮存、处理、废弃时需参考产品安全资料中相关信息。根据印刷截至之日前的信息，本资料已尽可能准确的收录了相关的内容。但是，由于其后调配配方的改变可能会影响其中的某些内容。故以上数据仅供参考。

在本资料中，没有任何表述或暗示性的保证或陈述确保以上数据的准确性或完整性。用户有责任在以上数据的建议的范围以及法律法规的允许范围内正确地评估和安全地使用产品。在本资料中，没有陈述可被视为许可、建议或授权，如无有效许可，不得应用于任何专利的发明。

销售商不承担由于已在上述数据中标明的危害和风险造成的损失和伤害，此危险和伤害与石油产品有关（但本声明不与商品买家的合法权利相抵触）。